

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/4/15 Rev. 2 del 12/11/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
REPEARL 300 - BASE ORC		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SAI WON da Kg		CHI n°	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		170		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		5,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		0,9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,4		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		43		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		0,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,2		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		1,4		
POLVERE DI MICA ORO				25	3,0	75		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			038	30		10,9		
TOTALE IMPASTO					Kg 314,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODIOE ARTICOLO			PER SECCHIO		TOTALE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
OR300-1	Lt. 1,0			0,98				
OR300-2.5	Lt. 2,5			2,46				
OR300-5	Lt. 5,0			4,93				
	∟ւ. ૩,∪			4,33				
#					004575			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respoi	nsabile	Tecnico	di Produz	zione:		

ITALMONT SRL Scheda n° 062