RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03
Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:

JANTAR FISSATIVO CONSOLIDANTE — IMPASTO

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg	SACCHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000		**150**	
POLICRIL 547		035	1.000		**240**	
POLICRIL 581		037	125		**50**	
ACTICIDE FSN		004	180		**1**	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		**0,5**	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		**2**	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		**1**	
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		**0,5**	
TOTALE IMPASTO					**Kg 445,0**	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			

CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			PER SECCHIO Kg	PER SECCHIO N°	TOTALE	
#							
#							
JANTAR1	Lt. 1,0			1			
JANTAR5	Lt. 5,0			5			
					SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Responsabile Tecnico di Produzione:

Data di produzione:

Scheda n° 030