

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 19/9/07 Rev. 3 del 25/5/2022

Preparato il:		Lotto n°:						
NEFRIT LIQUIDO BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	.,	610		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		5,1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,8		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		3,8		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		6,5		
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		0.414.70	116	20	4,0	80		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325		
VERSATATO VIL V30XF		1/404000475	094	1.000		130		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,8		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1,4		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG AQUAFLOW NLS 200			087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2,4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,6			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO TOTALE			
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
KGNEFRIT	Lt. 1,0			1,54				
#								
#								
	Lt. 1.000,0			1549,6				
0.0.12.101	,0			10 10,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					JUANTO			
Data di produzione:								
•					Tanina di Dandania			
Responsabile					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 152