

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 19/9/07 Rev. 4 del 25/5/2022

Preparato il:			Lotto n°:				
NEFRIT LIQUIDO BIANCO	IMPASTO			ASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		610	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,8	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,8	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		6,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25			141	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		130	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,8	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,4	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		2,4	
140711 2011 1120 200		210100	000	1.000		_, -	
TOTALE IMPASTO		<u> </u>			Kg 1.549,6		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		rtg 1.5+5,0		
JRE DI LAVORO TOTALI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
KGNEFRIT	Lt. 1,0			1,54			
<del></del>							
#							
CISNEFRIT	Lt. 1.000,0			1549,6			
JIONEL IVII	Lt. 1.000,0			1343,0	CCADTO		
200/					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 152