

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/11/05 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
JANTAR FISSATIVO CONSOLIDANTE				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		300	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		480	
POLICRIL 581		2430940AC	037	125		120	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4	
TOTAL E IMPACTO						16 007 5	
TOTALE IMPASTO						Kg 907,5	
ORE DI LAVORO TOTALI	LIINI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
JANTAR1	Lt. 1,0			1			
JANTAR3	Lt. 3,0			3			
JANTAR5	Lt. 5,0			5			
	0,0				SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JUANTO		
Data di produzione:							
ισαία αι ρισαμείστι ο .		<u>_</u>		·			_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 030