

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
ESTCEM BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		180	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		4,7		
ACTICIDE FSN		004	180		4,2		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		2,1		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,7		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA GLICOLE PROPILENICO PURO		023	1.000		4,2		
TEXANOL COALESCENTE		020 061	1.000		12,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	1.000 25	10,0	7,8 250		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		046	20	16,0	320		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	4,0	100		
ACTICIDE MKT 1		135	30	,-	15,6		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		180		
POLICRIL 547		035	1.000		290		
POLICRIL 574		107	1.000		94		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,6		
AQUAFLOW NLS 200		800	1.000		3,2		
ACQUA			1.000		32		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.768,7	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITKI			PER SECCHIO		TOTALE	
	PER			Kg	N°	TOTALE	
ESTCEM1	Lt. 0,8			1,13			
ESTCEM2.5	Lt. 2,5			3,77			
ESTCEM5	Lt. 5,0			7,55			
ESTCEM12.5	Lt. 12,5			18,8			
LOTOLIVITZ.J	Lt. 12,5			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Dosporo		cnico di Produz	iono:
Scarto allinesso <370				izeshous	ablie 160	Jilioo ul Filouuz	JUITE.
Data di produzione:							