

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
REPEARL 300 - BASE ORO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		170	
LAPONITE-RD		025	25		5,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		0,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		1,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		2,4		
POLICRIL 547		035	1.000		43		
ACTICIDE FSN		004	180		0,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,2	
A OLLA FLOW, NILC 200			000	4 000		0	
AQUAFLOW NLS 200 GLICOLE PROPILENICO PURO		008	1.000		2		
POLVERE DI MICA ORO		020	25	3,0	1,4 75		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACO		038	30	3,0	10,9		
INITIAL DI VETTO I GIVIVERI G.04 G.125MM G.166FM GO RE			030	30		10,9	
TOTALE IMPASTO						Kg 314,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 014,0		
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
OR300-1	SECCHI Lt 1.0			, i	IN		
	Lt. 1,0			0,98			
OR300-2.5	Lt. 2,5			2,46			
OR300-5	Lt. 5,0			4,93			
#							
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							