

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 1/6/2023

					-, -,	
eparato il:			Lotto n°:			
AMETYST LIQUIDO COLORATO			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			1.000	- 11	250	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		4	
FILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		6	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		5	
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		7	
FEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 F	G 24I173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 F	(G 6046	014	25	5,0	125	
POLICRIL 547	2531859AC	035	1.000		190	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	2,0	50	
/ERSATATO VIL V30XF	1 625 178	094	1.000		240	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1	
ACQUA			1.000		240	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.506,5	
DRE DI LAVORO TOTALI			h 1 0		Ng 1.500,5	
DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO PER			PER SE		TOTALE	
SECCI			Kg	N°		
KGAMETYSTCOL Lt. 1,0)		1,55			
‡						
<u> </u>						
CISAMETYSTCOL Lt. 970	,0		1506,5			
				SCARTO		
Scarto ammesso <3%						

ITALMONT SRL Scheda n° 155

Responsabile Tecnico di Produzione: