

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM ELASTOMERICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS		CCHI	PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		76	
_APONITE-RD			025	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 FECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			053	20		2	
AMMONIACA 28 BE'			019	15 25		4,5	
ACTICIDE FSN			007	∠5 180		1,5 2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	5,0	125	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5/836			121	25	17,0	425	
POLICRIL 280			088	1.000	, -	41	
ACTICIDE MKX			006	25		6	
TILLCERA 50			074	1.000		3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
POLICRIL 574			107	1.000		150	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ACQUA				1.000		31	
TILLCERA 50			074	1.000		5,5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4,5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.326,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 1.020,0	
I ITDI DED			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST1.5.1	Lt. 1,0			1			
‡							
‡							
RECOATELAST1.5K20	Lt. 20,0			20			
CEOCATE LOT TORKE	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Reenon		nico di Produzio	one.
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produ						noo arr rouuzit	JI 16.
Data di produzione:							