

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/6/14 Rev. 2 del 9/12/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
ZIRKON WHITE BIANCO		IMPASTO			ASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SACCI W da Kg		CHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	11	330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
AMMONIACA 28 BE'		0130332000-2309	007	25		3,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,8	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	9,0	225	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	15,0	300	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	0,0	360	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,1	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
1120210100		72 001	014	1.000		•	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.662,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
	LITTI			PER SE	CCHIO		
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE	
ZIRKON14BIANCO	Lt. 14,0			21			
#							
¥							
ZIRKON12.5BIANCO	Lt. 12,5			18,7			
	Lt. 12,5			10,7	COARTO		
200					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 041