

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/12/15 Rev. 2 del 7/10/2023

Preparato il:	to il:			Lotto n°:			
REONYX BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			1.000		480		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		8		
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		7,5		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	DEG4663651	086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		027	25	12,0	300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	24 000 886	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF	0085904	094	1.000		180		
ACTICIDE MK 501	17837	005	25		17		
AQUAFLOW NLS 200	240 705	800	1.000		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		1		
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5		
ACQUA			1.000		20		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.798,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 111 00,0		
LIIN			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO PER				N°	TOTALE		
SECCHI			Kg	IN			
#							
REONYX2.5 Lt. 2,5			4,08				
REONYX5 Lt. 5,0			8,16				
REONYX12.5 Lt. 12,5			20,4				
				SCARTO			
Scarto ammesso <3%  Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 004