

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
STUCCO MEDIO ELASTOMERICO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA ACTICIDE FSN			004	1.000		26	
			004	180		0,5	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			068	25		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			017 087	25 180		0,5	
AMMONIACA 28 BE'				25		0,5	
AIVIIVIONIAGA 20 DE			007	25		0,5	
TILLCERA 50			074	1.000		3,5	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	4,0	100	
SABBIA SFERICO 0.1-0.5 MM (SABBIA FRANCESE 01-04)			002	25	5,0	125	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	5,0	125	
POLICRIL 574			107	1.000	3,0	130	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1	
ACQUA			000	1.000		8	
AOQUA				1.000		J	
TOTALE IMPASTO						Kg 526,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		,	
CODICE ARTICOLO	LITRI PER				ECCHIO		
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RE1.5-ELAST-M	Lt. 1,5			1,5			
#							
RE5-ELAST-M	Lt. 5,0			5			
RE20-ELAST-M	Lt. 20,0			20			
INLES LEAST-IVI	Lt. 20,0			20	SCADIO		
Coorte orange 20/				Doors	SCARTO	sion di Draduei	ono:
Scarto ammesso <3%					sabile Lect	nico di Produzio	one.
Data di produzione:							