

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 16/10/2023

| Preparato il: | Lotto n°: | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| QUARZO LIQUIDO COLOF | | IN | | | MPASTO | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI | | PESO | CA |
| | | | | | | | VERIFICA |
| | | | | da Kg | n° | 066 | > |
| ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 40.4050 | 050 | 1.000 | | 230 | |
| ACTICIDE FSN | | 494650 | 053 | 20 | | 4,2 | |
| AMMONIACA 28 BE' | | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 2,8 | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 71 460 233 | 007 017 | 25 25 | | 2,4 | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 017 | 180 | | 3,3 1,9 | |
| DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 | | 41 990 | 093 | 1.000 | | 3,3 | |
| FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) | | 47555 | 023 | 1.000 | | 2,8 | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | B0004147 | 020 | 1.000 | | 8,4 | |
| FEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 5,1 | |
| CAOLINO CALCINATO CMP-PG | | M4GB01 | 082 | 25 | 4,0 | 100 | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | | 50/23 | 047 | 25 | 7,0 | 175 | |
| QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) | | 49/24 | 046 | 20 | 9,0 | 180 | |
| TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG | | BU0521 | 083 | 25 | 3,0 | 75 | |
| CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG | | 110125 | 027 | 25 | 5,0 | 125 | |
| POLICRIL 547 | | 2531859AC | 035 | 1.000 | | 270 | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 087 | 180 | | 1,9 | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | 240 705 | 800 | 1.000 | | 2,4 | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 31 | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 24 173 | 013 | 25 | 3,0 | 75 | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 270 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.569,5 | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | . 19 11000,0 | | |
| CODICE ADTICOL C | LITKI | | | PER SE | | TOTALE | |
| CODICE ARTICOLO | PER SECCHI | | | Kg | N° | TOTALE | |
| (GZIRKONCOL | Lt. 1,0 | | | 1,65 | | | |
| ŧ | | | | | | | |
| ŧ | | | | | | | |
| CISZIRKONCOL | Lt. 950,0 | | | 1569,5 | | | |
| | 000,0 | | | . 555,5 | SCARTO | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | 23711110 | | |
| Data di produzione: | | | | | | | |
| Jaka di produciono. | Department of Decision of Deci | | | | | | |
| Responsabile Tecnico di Produzione: | | | | | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 157