

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/7/07 Rev. 3 del 11/1/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
RESTUCCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		530		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG		0130332000-2303	068	25		12,5		
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG		012L	026	25		5		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180				
AMMONIACA 28 BE'		2 024 07 1 929	007	25		1		
TILLCERA 50		40 E27						
TILLOERA 30		42 537	074	1.000		10		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	25,0	625		
CARBONATO DI CALCIO MIL60 (EX AV 15) SACCHI DA 25 KG		140225	030					
				25	40,0	1000		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	2,0	50		
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		55		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
TOTALE IMPASTO					Kg 2.297,0			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
LITRIAGO				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RE1.5	Lt. 1,0			1				
#	,0							
	14.50			-				
RE5	Lt. 5,0			5				
RE20	Lt. 20,0			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
·					Tecnico di Produzione:			
nesponsabile recilico di Froduzione.								

ITALMONT SRL Scheda n° 090