

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il: Lotto n°: ZIRKON BASE BIANCA **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 350 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 ACTICIDE FSN 004 180 4 AMMONIACA 28 BE' 007 25 2,5 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 4,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 1.000 5 093 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 10 020 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 8 TITANIO RCL595 KG 25 25 150 090 6,0 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 3,0 75 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 200 8,0 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 13.0 260 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 20 3,0 60 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 75 083 3,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 3,0 75 POLICRIL 547 035 1.000 370 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 2 ACTICIDE MKT 1 30 135 16,5 ACQUA 1.000 35 TILLCERA 50 1.000 074 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.719,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° ZIRKON1 Lt. 0,8 1,11 ZIRKON2.5 Lt. 2,5 3,72 ZIRKON5 Lt. 5,0 7,44 ZIRKON12.5 Lt. 12,5 18,6 SCARTO Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione:

**ITALMONT SRL**