

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/11 Rev. 3 del 5/6/2023

Preparato il:			Lotto n°:						
REFLEX BASE BO		IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA				1.000		170			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		3			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,8			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,5			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		9			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		13,5			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,8			
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		260			
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		49/24	046	20	4,0	80			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO	50/23	047	25	3,0	75				
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100			
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG		24L09	030	25	9,0	225			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	9,0	225			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100	,	1,8			
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		3			
ACQUA				1.000		10			
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5			
						·			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.581,7				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0						
CODICE ARTICOLO				PER SE	PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE			
#	SECTION								
#						_			
	14.4.0			7 47					
REFLEX5BO	Lt. 4,6			7,47					
REFLEX12.5BO	Lt. 11,6			18,6					
					SCARTO				
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_		
. toop one all in									

ITALMONT SRL Scheda n° 049