

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 2 del 19/4/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
QUARZO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA
			_	1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,3	
AMMONIACA 28 BE'		0100002000 2000	007	25		3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	5,0	125		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	9,0	180	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	6,0	150	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		390	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		3	
ACQUA				1.000		72	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPACTO					V a 1 725 0		
TOTALE IMPASTO ORE DI LAVORO TOTALI				h 4.0		Kg 1.725,8	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
QUARZO1	Lt. 0,8			1,12			
#							
#							
QUARZO12.5	Lt. 12,5			18,8			
	, =			.,-	SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respoi	nsabile	Tecnico		zione:	
:::spenious:							

ITALMONT SRL Scheda n° 040