

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: TYRKYS BIANCO **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 470 ACTICIDE FSN 004 180 3,5 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2,5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 20 053 6,5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 3,5 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 4.5 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 1.000 5 023 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 2,0 50 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 2,0 **50** CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 450 027 25 18,0 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 1.0 25 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 375 013 25 15,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 6,0 150 VERSATATO VIL V30X 094 1.000 140 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 **AQUAFLOW NLS 200** 1.000 800 2 TILLCERA 50 5 074 1.000 ACQUA 1.000 20 TOTALE IMPASTO Kg 1.775,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° TYRKYS5 Lt. 5,0 7,69 Lt. 12,5 TYRKYS12.5 19,2 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: