

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 23/1/2024

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.5 MM SILOSSANICO		BASE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Ž	da Kg	n°		1/
ACQUA				1.000		27	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I	24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	16,0	400	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		160	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		65	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTAL F. TUDA CTO							
TOTALE IMPASTO					Kg 1.130,2		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER		PER SECCH		CCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
RECOAT1.5SIL.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1.5SILK20	1 t 20 0			20			
NECOAT 1.00ILNZU	Lt. 20,0			20	004576		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
υαια αι ριουα <u>ζιοπο.</u>							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 144