

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 24/8/2024

Preparato il:	Lotto n°:						
ZIRKON BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		350	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		8		
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	6,0	150		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	8,0	200		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)			046	20	13,0	260	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	3,0	60	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75	
POLICRIL 547			035	1.000		370	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		16,5	
ACQUA				1.000		35	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.719,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 111 10,0		
SKE BI EAVORO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE	
ZIDIZONIA	SECCHI			Kg	IN		
ZIRKON1	Lt. 0,8			1,11			
ZIRKON2.5	Lt. 2,5			3,72			
ZIRKON5	Lt. 5,0			7,44			
ZIRKON12.5	Lt. 12,5			18,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 042