

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/10 Rev. 2 del 18/11/2023

Preparato il: Lotto n°: **RESAND 1.0 MM BASE BIANCA IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI NL **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 180 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 494650 053 20 3 TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG G03732411 019 15 4 ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG 028 100 1,5 TILLMANNS TILLGLUCO 95 DEG4663651 086 180 1,5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 47555 023 1.000 3 ACTICIDE FSN 0156532000-2509 4 004 180 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 71 460 233 017 25 2 TEXANOL COALESCENTE K124000175 061 1.000 6 GLICOLE PROPILENICO PURO B0004147 020 1.000 7 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 41 990 093 1.000 6 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 11225 124 25 3,0 75 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 50/23 3,0 75 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 49/24 046 20 6.0 120 CAOLINO CALCINATO CMP-PG M4GB01 082 25 100 4,0 CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG 24L09 030 25 6,0 150 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 241173 013 25 6,0 150 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 6046 014 25 3,0 75 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG BU0521 083 25 3,0 75 SABBIA SFERICO 0.1-0.5 MM (SABBIA FRANCESE 01-04) 25 300 002 12,0 GRANULATO DI CALCIO ML 600 118 25 6,0 150 POLICRIL 280 2532818AA 088 1.000 250 POLICRIL 574 2 430 826 107 1.000 84 RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650 098 1.000 25 ACTICIDE MKT 1 0138226004-2603 135 30 15 **AQUAFLOW NLS 200** 240 705 800 1.000 1 ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG 028 100 1,5 TILLCERA 50 42 537 074 1.000 5 ACQUA 1.000 15 TOTALE IMPASTO Kg 1.884,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO CODICE ARTICOLO **PER TOTALE** N° Kg RESAND1 1,23 Lt. 0,8 RESAND2.5 Lt. 2,5 4,1 RESAND5 Lt. 5,0 8,21 RESAND12.5 Lt. 12,5 20,5 SCARTO Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:

ITALMONT SRL Scheda n° 050