

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/5/06 Rev. 3 del 29/1/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
PLASTER MIX			IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		400		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		3.3333233233	017	25		1		
LAPONITE-RD			025	25		1		
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 15000 YP4			055	25		15		
MICA MU 325 MKT SACCHI DA 25 KG			026	25		5		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1			
TILLCERA 50		074	1.000		4			
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI I		030	25	50,0	1250			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	6,0	150			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCH		021	25	2,0	50			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	1,0	25			
CALCE IDRATA				25	1,0	25		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2			
NEOLITH 125F			115	250		60		
ETERE DI AMIDO CL 27			122	25		5		
ACQUA				1.000		200		
TOTALE IMPASTO					Kg 2.377,0			
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 2.377,0		
SKE BI EAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
USA1.5	Lt. 1,5			1,5				
JSA5	Lt. 5,0			5				
JSA18	Lt. 18,0			18				
JSA20	Lt. 20,0			20	0015=5			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_	
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 091