

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/9/19 Rev. 2 del 23/11/2023

| Preparato il: | | Lotto n°: | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------------|----------|----------|--|
| RESAND 1.0 MM BASE BO | | | | IMPASTO | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | NL | NUM SDS | SACCHI | | PESO | VERIFICA | |
| | | | | da Kg | n° | | ^ | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 180 | | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 494650 | 053 | 20 | | 3 | | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | G03732411 | 019 | 15 | | 4 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG | | DE04000054 | 028 | 100 | | 1,5 | | |
| TILLMANNS TILLGLUCO 95 | | DEG4663651 | 086 | 180 | | 1,5 | | |
| TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA | 47555 | 023 | 1.000 | | 3 | | | |
| ACTICIDE FSN | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 4 | | | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO TEXANOL COALESCENTE | 71 460 233 | 017 | 25 | | 2 | | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | K124000175 B0004147 | 061 020 | 1.000 | | 6 | | | |
| DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 | 41 990 | 020 | 1.000 | | 4,5 7 | | | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO | 50/23 | 047 | 25 | 3,0 | 75 | | | |
| QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) | 49/24 | 046 | 20 | 8,0 | 160 | | | |
| CAOLINO CALCINATO CMP-PG | | M4GB01 | 082 | 25 | 4,0 | 100 | | |
| CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG | | 24L09 | 030 | 25 | 6,0 | 150 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 241173 | 013 | 25 | | 150 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD 525 SW 1500 90P) 25 KG CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 6046 | 013 | 25 | 6,0 3,0 | 75 | | |
| TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG | | | 083 | 25 | | 75 75 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG | | BU0521 | 003 | 100 | 3,0 | 1,5 | | |
| SABBIA SFERICO 0.1-0.5 MM (SABBIA FRANCESE 01-04) | | | | 25 | 42.0 | 325 | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 600 | | | 002 118 | 25 | 13,0 | 150 | | |
| POLICRIL 547 | | 2531859AC | 035 | 1.000 | 6,0 | 240 | | |
| POLICRIL 547 POLICRIL 574 | | 2 430 826 | 107 | 1.000 | | 96 | | |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650 | | 2 430 020 | 098 | 1.000 | | 25 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | 240 705 | 008 | 1.000 | | 1 | | |
| ACTICIDE MKT 1 | | 0138226004-2603 | 135 | 30 | | 15 | | |
| TILLCERA 50 | | 42 537 | 074 | 1.000 | | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.860,0 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | | | | |
| | LIIKI | | | PER SECCHIO | | | | |
| CODICE ARTICOLO | PER | | | Kg | N° | TOTALE | | |
| RESAND1BO | Lt. 0,5 | | | 0,78 | | | | |
| RESAND2.5BO | Lt. 2,4 | | | 3,93 | | | | |
| RESAND5BO | Lt. 4,8 | | | 7,87 | | | | |
| RESAND12.5BO | Lt. 11,9 | | | 19,6 | | | | |
| 11207 1170 12.000 | Lt. 11,0 | | | 10,0 | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | JOANTO | | | |
| Data di produzione: | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | |
| Responsabile Te | | | | | Tecnico di Produzione: | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 051