

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/9/12 Rev. 3 del 19/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
TON-AIR 1.0 MM ACRIL-SILO	NICO BASE	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	ee.		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		66		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		1,9 3		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,2		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,6		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,5		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,3		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9,8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25		2,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	8,0	200		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	15,0	375		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	10,0	160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		0,5		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		80		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		200100070	098	1.000		16		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5		
ACQUA		240 100	000	1.000		19,9		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
TEST TO THE PERSON OF THE PERS		1 02 10 1 10 02	00.	200		-		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.144,7			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO		TOTAL 5		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
TONAIR1.1	Lt. 1,0			0,98				
#	1,0			3,55				
#								
	11 15 5			16 =				
TONAIR1K20	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Resno	nsahile	Tecnico	di Produ	zione:	_	
Responsable					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 120