

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/6/12 Rev. 2 del 22/5/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
ONYX LAVABILE BASE BIA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		8,5	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		6,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	6,0	150	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	1,0	25		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	20	4,0	80	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	12,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	6,0	150	
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000		210	
POLICRIL 547			035	1.000		90	
ACTICIDE MK 501			005	25		17	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.824,5	
			h 4 0		Ng 1.024,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO						TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
ONYX5	Lt. 5,0			7,82			
ONYX12.5	Lt. 12,5			19,5			
	,				SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
·							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 012