

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/7/19 Rev. 2 del 22/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
FONDO REGRUND BASE	CA	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		190	-	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,5		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,2		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		1,7		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,3		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4,3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,6		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	7,0	175		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0,25 - 0,50 MM SACCHI 17.5 KG			040	18	5,0	87,5		
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	,	250		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100		
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	4,0	100		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000	,-	1,3		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		3,1		
						·		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.226,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SECCHIO		TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
#								
#								
#								
	1+ 40.5			16				
REGRUND12.5	Lt. 12,5			16	00:==:			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
	Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 034