

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/9/12 Rev. 2 del 19/9/2023

Preparato il:	Lotto n°:								
TON-AIR 1.0 MM ACRIL-SILO	HCO BASE BO IMPASTO			ASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA		
ACQUA				1.000	- ''	66			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9			
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		3			
AMMONIACA 28 BE'		000702411	007	25		1,2			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,6			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,5			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,3			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9,8			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25		2,5			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	-3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	-4 ,0	100			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	-8,0	200			
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	-15,0	375			
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	.0,0	160			
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5			
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		6 ,5			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,5			
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		80			
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		200 1009AG	098	1.000		16			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5			
ACQUA		240 100	000	1.000		1,5 19,9			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4			
REGINAIDROREI ELLENTE TEGOTTIODE 1403		1024011302	037	200		4			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.144,7				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,				
CODIOE ADTICOLO	LITRI PER		F		PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE			
TONAIR1.1	Lt. 1,0			0,98					
#									
#									
TONAIR1K20	Lt. 19,5			19,5					
	10,0			. 0,0	SCARTO				
Scarto ammesso <3%					SUARTO				
Scarto ammesso <3% Data di produzione:									
· ————————————————————————————————————									
Responsabile					ile Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 120