

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:					Lotto n°:			
UNICO BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI	ı	NL SGS WIN		SAC		PESO	VERIFICA	
ACOLIA				da Kg	n°	450	_	
ACQUA ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	1.000		450		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	<u> </u>		017	25 20		3,5 7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	'		053 087	180		1		
ACTICIDE FSN			004	180		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5,5		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			023	1.000		3,6		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8		
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		4,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2		
TITANIO RCL595 KG 25			090	25	5,0	125		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 I	(G		027	25	13,0	325		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT S			116	20	5,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25			013	25	8,0	200		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25			014	25	4,0	100		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG			082	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 I	(G		021	25	1,0	25		
POLICRIL 280			088	1.000	1,0	180		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5		
TILLCERA 50			074	1.000		5		
ACQUA				1.000		25		
						_		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.752,3		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
CODIOS ADTIGOLO				PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO PER				Kg	N°	TOTALE		
#				1.9				
#								
				7.00				
UNICO5 Lt. 5,				7,99				
UNICO12.5 Lt. 12	,5			19,9				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:								
Data di produzione:								

ITALMONT SRL