

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 25/4/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.0 MM SILOSSAN	BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		41		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1		
TILLMANNS TILLGÙUCO 95		DEG4663651	086	180		1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525		
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		170		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650			098	1.000		66		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,6		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		0,6		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,6		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1		
TOTAL E IMPACTO						16 4 0 7 4 0		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.274,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE		TOTALE		
000102741110020	SECCHIO			Kg	N°	1017122		
RECOAT1.0SIL.1	Lt. 1,0			1				
#								
#								
RECOAT1.0SILK20	Lt. 20,0			20				
TLOOM TROOLINE	Lt. 20,0			20	SCARTO			
Coarte ammagae 420/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile Te					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 114