

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/5/07 Rev. 2 del 9/10/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
NEFRIT BASE BIANCA					IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		450		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		7		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			020	1.000	2.0	9 75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		124 083	25 25	3,0 3,0	75 75			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		003	25	12,0	300			
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	4,0	80			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	18,0	450			
VERSATATO VIL V30XF		Bin 1111 C	094	1.000	, -	180		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2		
TILLCERA 50			074	1.000		5		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.686,5			
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
			PER SECCHIO		TOT::: 5			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
#	SECT BY							
#								
NEFRIT5	Lt. 5,0			7,88				
NEFRIT12.5								
NEFRII 12.5	Lt. 12,5			19,7	SCARTO			
0					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
Data di produzione.							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 003