

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/7/09 Rev. 3 del 6/3/2023

| Preparato il: | Lotto n°: | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|----------|--|
| RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILOS | O BASE BIAN | IMPASTO | | | | | | |
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | P.P. | NUM SDS | SACCHI da Kg n° | | PESO | VERIFICA | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 85 | | |
| ACTICIDE FSN | | 0156532000-2509 | 004 | 180 | | 2,5 | | |
| CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 | | 494650 | 053 | 20 | | 2,3 | | |
| ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) | | 71 460 233 | 017 | 25 | | 5,6 | | |
| TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG | | G03732411 | 019 | 15 | | 5 | | |
| ACTICIDE MKT 1 | | 0138226004-2603 | 135 | 30 | | 5,5 | | |
| TILLCERA 50 | | -42 537 | 074 | 1.000 | | 3 | | |
| TEXANOL COALESCENTE | | K124000175 | 061 | 1.000 | | 5,5 | | |
| GLICOLE PROPILENICO PURO | | B0004147 | 020 | 1.000 | | 5 | | |
| AMMONIACA 28 BE' | | B0001111 | 007 | 25 | | 1 | | |
| CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG | | 241173 | 013 | 25 | -4 ,0 | 100 | | |
| CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG | | 24L14 | 032 | 25 | 4,0 | 100 | | |
| QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) | | 50/23 | 047 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG | | 140225 | 021 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 | | 11225 | 124 | 25 | 1,0 | 25 | | |
| GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0 | | 11220 | 119 | 25 | 19,0 | 475 | | |
| SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03) | | | 001 | 25 | 3,0 | 75 | | |
| POLICRIL 280 | | 2430939AA | 088 | 1.000 | 0,0 | 160 | | |
| RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409 | | P024811982 | 007 | 200 | | 4 | | |
| RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650 | | 1 02 101 1002 | 098 | 1.000 | | 4 | | |
| AQUAFLOW NLS 200 | | 240 705 | 008 | 1.000 | | 1 | | |
| ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG | | 2 024 071 929 | 087 | 180 | | 2 | | |
| ACQUA | | | | 1.000 | | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE IMPASTO | | | | | Kg 1.146,4 | | | |
| ORE DI LAVORO TOTALI | | | h 4,0 | | | | | |
| CODICE ARTICOLO | LITRI PER | | | PER SE | | TOTALE | | |
| 000102711110020 | SECCHIO | | | Kg | N° | 1017122 | | |
| RECOAT1AS.1 | Lt. 1,0 | | | 4 | | | | |
| # | | | | | | | | |
| # | | | | | | | | |
| RECOAT1ASK20 | Lt. 20,0 | | | 20 | | | | |
| | 20,0 | | | 20 | SCARTO | | | |
| Scarto ammesso <3% | | | | | 30/1110 | | | |
| Data di produzione: | | Respo | neahile | Tecnico | di Produ | zione: | _ | |
| Responsabile | | | | | e Tecnico di Produzione: | | | |

ITALMONT SRL Scheda n° 112