

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/4/09 Rev. 2 del 22/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRILICO	SE BIANCA		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'		0450500000 0500	007	25		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) TEXANOL COALESCENTE		71 460 233	017	25		5,7	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175	061	1.000		5,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		B0004147 11225	020 124	1.000 25	2.0	8,1 50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	2,0 4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		30/23	001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	21,0	170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,6	
ACQUA		240 100	000	1.000		31	
710 (27)				1.000		01	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.270,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ANTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1K20	1 + 20 0			20			
NEGOMITIZU	Lt. 20,0			20	COADTO		
Ot					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:						_	
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 110