

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 5/6/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ELASTO	CO BASE E	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	76		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1		
AMMONIACA 28 BE'		000702411	007	25		1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		00/20	001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	5,0	125		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	17,0	425		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30	17,0	5,6		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6		
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		190		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,6		
ACQUA		240 703	000	1.000		31		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5,1		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409	P024811982	097	200		4,1			
REGINA IDITOREI ELLENTE TEGOT HOBE 1409		1 024011302	037	200		7,1		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.270,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		3 - 7-			
	LITRI PER			PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOATELAST1.5BO.1	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOATELAST1.5K20BO	Lt. 19,5			19,5				
NEO ONT LENOT I.UIZUDO	Lt. 19,0			19,5	SCARTO			
Courts arranged (20/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 147