

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 3/5/13 Rev. 3 del 8/4/2024

Preparato il:	Lotto n°:							
ESTCEM BASE BO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		170		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		2		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,8		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,5		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG CAOLINO CALCINATO CMP-PG		6046	014	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		M4GB01	082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		50/23 49/24	047	25 20	6,0 15,0	150 300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	046 013	25	-	100		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30	4,0	15		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		170		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		270		
POLICRIL 547		2 430 826	107	1.000		90		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		3		
ACQUA		240 700	000	1.000		30		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TOTAL E MARA CTO					16 4 5 40 0			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.549,8			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
ESTCEM1BO	Lt. 0,7			1,05				
ESTCEM2.5BO	Lt. 2,4			3,5				
ESTCEM5NEU	Lt. 4,8			7,01				
ESTCEM12.5BO	Lt. 11,9			17,5				
	,			,	SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								
•							_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 045