

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/4/09 Rev. 2 del 22/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRILICO	SE BIANCA		IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1	
AMMONIACA 28 BE'		0.4.5.05.00.00.05.00	007	25		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000	0.0	8,1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		24L14	032	25	5,0	125	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		50/23	047	25	2,0	50	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		0.4000000 A A	119	25	21,0	525	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		6,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,6	
ACQUA				1.000		31	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.270,7	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1121 0,1		
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.1	Lt. 1,0			1			
#							
#							
RECOAT1K20	Lt. 20,0			20			
NEGONTINZU	Lt. 20,0			20	COARTO		
Constant and Constant					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 110