

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 20/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ELASTOMERIC		CO BASE BO		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACOLIA			_	1.000	- 11	63	
ACQUA CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053			63	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	20 15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0130332000-2309	017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000173	020	1.000		11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I	241173	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	18,0	450	
POLICRIL 547		035	1.000	10,0	40		
POLICRIL 574			107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
TILLCERA 50		0130220004-2003				· ·	
			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		D004044000	007	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.172,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		-		
LITOLOGO				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST.1BO	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOATELAST1K20BO	Lt. 19,5			19,5			
TEOO, TEE TOT TREADO	10,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					SUARTU		
Data di produzione:							
•							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 117