

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
LACTEA BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	''	450	-
ACTICIDE FSN			004	180		3	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		7,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		5,5	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		10	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	12,0	300	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			116	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	18,0	450	
POLICRIL 280			088	1.000		360	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA				1.000		25	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.857,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODIOE ADTICOLO LITRI PER				PER SECCHIO TOTAL		T0T415	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#				1.9			
#							
#							
	14.40.5			40.0			
LACTEA12.5	Lt. 12,5			18,8	0015=6		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							