

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/13 Rev. 3 del 16/3/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REGUM BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
DILUENTE INODORE LT. 1				1	10,0	10	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		680	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		0,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON	l 42)	71 460 233	017	25		1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA		24L14	032	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI D	A 25 KG	110125	027	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	1,0	25	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 ACQUA		11225	124	25	2,0	50	
ACQUA				1.000		25	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.095,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO PER				PER SE	CCHIO	CHIO TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
#							
	Lt. 12,5			16,7			
TALOGRAFIA DI TA	Lt. 12,0			10,1	SCARTO		
Soorto ammagaa <20/					SCARTU		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 052