

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 30/7/07 Rev. 2 del 4/8/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REFONDO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SACC Windle da Kg		CHI	PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		540	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2, 4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,2	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2, 4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		4	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	-15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	-6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	-6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24L09	030	25	-6,0	150 80	
POLICRIL 280		24 000 886 2430939AA	116 088	20 1.000	-4 ,0	210	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2-024-071-929	087	1.000		2	
AQUAFLOW NLS 200		2 024 07 1 929 - 240 705	008	1.000		2	
TILLCERA 50	-240 703 - 42 537	074	1.000		<u>≠</u> 5		
HEEGERA 30		42 001	074	1.000		9	
TOTALE IMPACTO						V ~ 1 600 F	
TOTALE IMPASTO			l- 4 O		Kg 1.688,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
+							
REFONDO2	Lt. 2,5			4			
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01			
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							
respensable resilies air reduzione.							

ITALMONT SRL Scheda n° 038