

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/10 Rev. 2 del 14/4/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
FONDORECOAT SABBIAT	SE BIANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI ACQUA		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
				1.000	11	320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0130332000-2309	017	25		2,7	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			023	1.000		2,8	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000173	020	1.000		8	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 150	24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 150	241173	014	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI		032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCH		027	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	3,0	400	
POLICKIL 280 SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		2430939AA			4.0		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			001	25	4,0	100	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	8,0	200	
AQUAFLOW NLS 200 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFUMEX 2003 FUSTO 180 KG			087	180		2	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.701,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 111 01,0		
LIIKI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
#	SECTORI			. 19			
<i></i> #							
	14.50			7.4			
FONDORECOAT5	Lt. 5,0			7,4			
FONDORECOAT12.5	Lt. 12,5			18,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Door		Toonics	di Drod	ziono:	_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 032