

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:			Lotto n°:				
NEFRIT BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°	4=0	>
ACQUA			047	1.000		450	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		017	25		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		053	20		7		
ACTICIDE FSN		087	180 180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		093	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		9		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	12,0	300		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	4,0	80		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	18,0	450		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000	,	180		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1		
AQUAFLOW NLS 200		008	1.000		2		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
ACQUA				1.000		30	
TOTALE IMPASTO					Va 1 606 5		
				h 4 0		Kg 1.686,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SECCHIO		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
NEFRIT5	Lt. 5,0			7,88			
NEFRIT12.5	Lt. 12,5			19,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%	·			Respons	abile Te	cnico di Produz	ione:
Data di produzione:							