

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
REFONDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	- 11	540	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO)		017	25		2,4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8		053	20		3		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,2		
ACTICIDE FSN		004	180		2,4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		7,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNAN		023	1.000		4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		4		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		124	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI D		027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 9		013	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA		030	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC		116	20	4,0	80		
POLICRIL 280		088	1.000		210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2		
AQUAFLOW NLS 200		800	1.000		2		
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.688,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 1.000,5	
LIINI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE	
	SECCHI			Kg	IN		
#	1.05			4			
REFONDO2	Lt. 2,5			4			
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01			
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							

ITALMONT SRL