

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/11/05 Rev. 3 del 1/10/2024

Preparato il:	Lotto n°:						
AMETYST BASE BIANCA		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SG SACCI		CHI	PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		6,6	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25			141	25	10,0	250	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	7,0	175	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		230	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		230	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.681,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO				PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
AMETYST1	Lt. 0,8			1,13			
AMETYST2.5	Lt. 2,5			3,77			
AMETYST5	Lt. 5,0			7,55			
				·			
AMETYST12.5	Lt. 12,5			18,8	001555		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 014