

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/12/15 Rev. 2 del 7/10/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
REONYX BASE BIANCA		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		480		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		8		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7,5		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	6,0	150			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI	110125	027	25	12,0	300			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		180		
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		17		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
ACQUA				1.000		20		
TOTALE IMPACTO						V~ 4 700 F		
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.798,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
#								
REONYX2.5	Lt. 2,5			4,08				
REONYX5	Lt. 5,0			8,16				
REONYX12.5	Lt. 12,5			20,4				
	12,0				SCARTO			
Scarto ammesso <3%					30/1110			
Data di produzione:								
•					" D '		_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 004