

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08 03 Creato il 12/9/21 Rev. 2 del 23/11/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
LAVABILE BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SACCH WON da Kg		CHI	PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,7	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2, 4	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-18,0	450	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	-6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	-3,0	75	
POLICRIL 280		2430939AA	880	1.000		540	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
TILLCERA 50		-42 537	074	1.000		5	
ACQUA				1.000		35	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.570,8	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1107 0,0		
CIVE DI EAVOINO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE	
LAVADU FADO	SECCHI			Kg	IN		
LAVABILE1BO	Lt. 0,9			1,33			
LAVABILE2.5BO	Lt. 2,3			3,32			
LAVABILE5BO	Lt. 4,6			6,65			
LAVABILE12.5BO	Lt. 11,6			16,6			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ	zione:	_
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

ITALMONT SRL Scheda n° 011