

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
REFONDO BIANCO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		540	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
ACTICIDE FSN			004	180		2,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		4	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG			013	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV13) SACCHI DA 25 KG CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC			030	25	6,0	150 75	
POLICRIL 280			116 088	25 1.000	3,0	210	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TILLOLIVA 30			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Va 1 694 0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4 0		Kg 1.684,0	
CORROTATION C. LITRI PER				h 4,0	PER SECCHIO TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO					TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°		
#							
REFONDO2	Lt. 2,5			4			
REFONDO5	Lt. 5,0			8,01			
REFONDO12.5	Lt. 12,5			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							