

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
AMETYST BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN			004	180		4	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		4,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TEXANOL COALESCENTE ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			061	1.000		5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			087 013	180 25	10.0	2,5 450	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C13 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	18,0 6,0	450 150	
POLICRIL 547			035	1.000	0,0	240	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
VERSATATO VIL V30X			094	1.000	0,0	290	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
ACQUA			G. 1	1.000		30	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.556,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		,	
	LITRI PER				PER SECCHIO TOTAL		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
AMETYST1NEU	Lt. 0,7			1,01			
AMETYST2.5NEU	Lt. 2,2			3,21			
AMETYST5NEU	Lt. 4,5			6,42			
AMETYST12.5BO	Lt. 11,5			16,6			
AWLTTOTTZ.JDU	Lt. 11,5			10,0	SCADIO		
Coorto ammagas (20/				Dooper	SCARTO	oico di Produci	onc:
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							