

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/16 Rev. 2 del 1/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
QUARZO LIQUIDO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		210	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,3	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2, 4	
AMMONIACA 28 BE'		T. 100.000	007	25		2, 4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		-41 990	093	1.000		3,3	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) GLICOLE PROPILENICO PURO		47555	023	1.000		2,9	
		B0004147	020	1.000		8,1	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,8 24	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 CAOLINO CALCINATO CMP-PG		11225 M4GB01	124 082	25 25	4.0	24 100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	-4,0 -7,0	175	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		30/23 4 9/2 4	046	20	-1,0 - 10,0	173 200	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	,	200 75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125		25	3,0	125	
POLICRIL 280			027		-5,0		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2430939AA	088	1.000		250	
		2 024 071 929	087	180		1,5	
AQUAFLOW NLS 200		-240 705	800	1.000		2,4	
ACQUA CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		0.414.70	042	1.000	2.0	29	
ACQUA		24 173	013	25 1.000	-3,0	75 260	
NOGON				1.000		200	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.559,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODIOE ADTICOLO	LITKI			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
KGQUARZO	Lt. 1,0			1,55			
	1,0			.,00			
#							
#							
CISQUARZO	Lt. 1.000,0			1559,9			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile Tecnico di Produzione:							-

ITALMONT SRL Scheda n° 156