

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 21/11/22 Rev. 2 del 21/11/2022

Preparato il:				Lotto n°:			
FONDO REFINE BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		290	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,3	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 AMMONIACA 28 BE'		41 990	093	1.000		1,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	007	25 25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	017 053	20		1,5	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		494650	023	1.000		4,3 1,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,2	
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	020	1.000		1,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	10,0	250	
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		30/23	001	25	12,0	300	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	9,0	260	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		25520 TOAA	098	1.000		7,2	
RITARDANTE OPTIMEX 30 LV			117	30		•	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,2 2,9	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
ACQUA		240 705	000	1.000			
ACQUA				1.000		18,6	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.775,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		.		
LIINI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
<u> </u>							
<u> </u>							
REFINE5BO	Lt. 5,0			8,42			
	Lt. 12,5			21			
ALI 1112 12.000	Lt. 12,0			۷ ا	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JOANTO		
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 036