



RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03

Rev. 1

Preparato il:

Lotto n°:

DIAMANT BASE BO**IMPASTO**

DESCRIZIONE COMPONENTI	P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			da Kg	n°		
ACQUA			1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		053	20		6	
ACTICIDE FSN		004	180		4	
AMMONIACA 28 BE'		007	25		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		017	25		4,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		12	
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		7,5	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		047	25	9,0	225	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		046	20	12,0	240	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	2,0	50	
POLICRIL 547		035	1.000		420	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		5,5	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		098	1.000		42	
ACTICIDE MKX		006	25		15	
TILLCERA 50		074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.581,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO		PER SECCHIO		TOTALE	
			Kg	N°		
#						
#						
#						
#						
				SCARTO		

Scarto ammesso <3%

Responsabile Tecnico di Produzione:

Data di produzione: